

| | | |
|----------------------|----------------|-----------------------|
| FICHA TÉCNICA | MEDIDAS | Nº CERTIFICADO |
| | 11563027 | 20211201123229 |

Marca: **SGG CLIMALIT**

Aleación: **SERIE 3000** Color: **NATURAL**

MGE cantidad total de grasa

PRF flujo de aire a través de la perforación

5 bar 50 cm. **PRF**

EC control de soldadura en línea

CP control de soldadura (muestra de líquido blanco que penetra en los puntos)



| REFERENCIA DE LOTE | MGE | PRF | EC | CP | TAMAÑO EN mm | | | | | | #)F.x.e.y | #)D | #)Aspecto de corte |
|----------------------|----------------------|----------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | | | | A | H | (*) S | B | C | L | | | |
| | | | | | 11,500 | 6,300 | 0,270 | 10,80 | 4,40 | 5,000 | | | |
| max 2.000 mín 0.1 | max 1.900 mín 0.1 | al 100 % | Máx 0 puntos en 1 m | 0,10 -0,20 | 0,10 -0,20 | 0,03 -0,03 | 0,20 -0,20 | 0,20 -0,20 | 10,00 -10,00 | conformidad | conformidad | conformidad | |
| 106980 00002 | 1.3 | 1 | SI | Máx 0 puntos en 3 m | 11.45 | 6.3 | 0.27 | 10.91 | 4.31 | 5003 | SI | SI | SI |

| | Material | Conformidad |
|----------|---------------------------|-------------|
| ESCUADRA | Polipropileno / Poliamida | SI |
| UNION | ACERO | - |

(#)control visual

(*)control en banda

Fdo.
Javier Morán

Contenido volátil irrelevante - En conformidad con EN 1279-4:2019 Anexo H

Adhesión - En conformidad con 1279-6:2018 - Annex D