

Marca: SGG CLIMALIT

Aleación: SERIE 3000 Color: NATURAL

MGE cantidad total de grasa

PRF flujo de aire a través de la perforación

5 bar 50 cm. PRF

EC control de soldadura en línea

CP control de soldadura (muestra de líquido blanco que penetra en los puntos)


FICHA TÉCNICA


MEDIDAS

Nº CERTIFICADO

15563027

20220215111511





					TAMAÑO EN mm								
REFERENCIA DE LOTE	MGE	PRF	EC	СР	Α	Н	(*) S	В	С	L	(#)F.x.e.y	(#)D	(#)Aspecto de corte
					15,500	6,300	0,270	14,80	4,40	5,000			
	max 2.000	max 1.900	al 100 %	Máx	0,10	0,10	0,03	0,20	0,20	10,00	3 % de L	2mm en 3 m	
	mín 0.1	mín 0.1		0 puntos en 1 m	-0,20	-0,20	-0,03	-0,20	-0,20	-10,00	conformidad	conformidad	conformidad
107181 00001	1.3	0.9	SI	Máx 0 puntos en 3 m	15.33	6.33	0.27	14.79	4.3	5002	SI	SI	SI

	Material	Conformidad		
ESCUADRA	Polipropileno / Poliamida	SI		
UNION	ACERO	-		

(#)control visual

(*)control en banda

Fdo. Javier Morán



Contenido volátil irrelevante - En conformidad con EN 1279-4:2019 Anexo H

Adhesión - En conformidad con 1279-6:2018 - Annex D