



REFERENCIA	A	H	S	B	COLOR	MATERIAL	MÓDULO DE ELASTICIDAD (MPa)	TENSIÓN DE CEDENCIA (MPa)	DUREZA SHORE	CARGA SOPORTADA (*)
K-102	10	2	-	-	VERDE	HDPE/LDPE (50%/50%)	750	19	50,5 D	370 Kg
K-103	10	3	-	-	AZUL	HDPE/LDPE (50%/50%)	750	19	50,5 D	
K-104	10	4	-	-	NEGRO	HDPE/LDPE (50%/50%)	750	19	50,5 D	
K-105	10	5	-	-	NATURAL	HDPE/LDPE (50%/50%)	750	19	50,5 D	
K-142	14	2	-	-	VERDE	HDPE/LDPE (50%/50%)	750	19	50,5 D	510 Kg
K-143	14	3	-	-	AZUL	HDPE/LDPE (50%/50%)	750	19	50,5 D	
K-144	14	4	-	-	NEGRO	HDPE/LDPE (50%/50%)	750	19	50,5 D	
K-145	14	5	-	-	NATURAL	HDPE/LDPE (50%/50%)	750	19	50,5 D	
K-202	20	2	-	-	VERDE	HDPE/LDPE (50%/50%)	750	19	50,5 D	
K-203	20	3	-	-	AZUL	HDPE/LDPE (50%/50%)	750	19	50,5 D	450 Kg
K-204	20	4	-	-	NEGRO	HDPE/LDPE (50%/50%)	750	19	50,5 D	
K-205	20	5	-	-	NATURAL	HDPE/LDPE (50%/50%)	750	19	50,5 D	
K-208	20	8	-	-	ROJO	HDPE/LDPE (50%/50%)	750	19	50,5 D	
K-210	20	10	-	-	MARRÓN	HDPE/LDPE (50%/50%)	750	19	50,5 D	
K-212	20	12	-	-	VERDE OSC.	HDPE/LDPE (50%/50%)	750	19	50,5 D	
K-214	20	14	-	-	BEIGE	HDPE/LDPE (50%/50%)	750	19	50,5 D	
K-262	26	2	-	-	VERDE	HDPE/LDPE (50%/50%)	750	19	50,5 D	300 Kg
K-263	26	3	-	-	AZUL	HDPE/LDPE (50%/50%)	750	19	50,5 D	
K-264	26	4	-	-	NEGRO	HDPE/LDPE (50%/50%)	750	19	50,5 D	
K-265	26	5	-	-	NATURAL	HDPE/LDPE (50%/50%)	750	19	50,5 D	
K-268	26	8	-	-	ROJO	HDPE/LDPE (50%/50%)	750	19	50,5 D	
K-2610	26	10	-	-	MARRÓN	HDPE/LDPE (50%/50%)	750	19	50,5 D	
K-2612	26	12	-	-	VERDE OSC.	HDPE/LDPE (50%/50%)	750	19	50,5 D	
ESPÁTULA	90,4	4,07	89,1	75,45	TURQUESA	BADAFLEX® TPE-S 40D 1327LD	(No disponible, ver FT del producto)	(No disponible, ver FT del producto)	92 A	-
PALETA	70,4	16,35	250	-	NARANJA	PA 6 (NYLON)	1200	45	-	-

(\*) Carga máxima soportada por cada MITAD de calzo antes de deformarse. Ésta ha sido calculada analíticamente con un factor de seguridad Cs=1,2 en función de los valores del material y en el caso de fabricación sin defectos (falta de relleno, rechupes, inclusiones). Para su utilización con cargas muy próximas a las señaladas en esta ficha, recomendamos su ensayo antes de la puesta en servicio.